

## PUR D15 Vulkollan®

Polyurethan

Härte Shore A	80	94	Einheit	Testmethode
Härte Shore D		40		
Zugfestigkeit	32	49	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53505
Bruchdehnung	440	500	%	DIN 53504
Weiterreißfestigkeit	18	42	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53507
Abriebsverlust	52	30	mm <sup>3</sup>	DIN 53516
Druckverformungsrest bei RT/24h	20,7	23	%	DIN ISO 815
Druckverformungsrest bei 70°C/24h	9,4	15	%	DIN ISO 815
Rückprallelastizität	74	63	%	DIN 53512
Dichte	1,14	1,16	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie dienen lediglich als Information über unsere Produkte und sollen eine Hilfe zur Materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu. Geprüft bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchte.

